

WAKOL MS 260 바닥재 접착제

기술 정보

적용 범위 (DIN EN ; 독일 공업 규격 위원회)

강하고 탄력있는 한 가지 구성의 바닥재 접착제

- 10mm의 견고한 원목 마루 바닥재 (DIN EN 13227에 따름)
- 모자이크식 마루 (DIN EN 13488에 따름)
- 쪽마루 (DIN EN 13226에 따름)
- 다층 바닥재 (DIN EN 13489에 따름)
- 견고한 나무 판자 (DIN EN 13226과 DIN EN 13990에 따름 – 최대 너비 18cm, 오크는 최대 너비 20cm)
- 나무 블럭 RE/WE (DIN 68702에 따름)
- 코르크 바닥재 (평판) (i.a.w. ISO 3813 또는 DIN EN 12104에 따름)
- HDF/MDF의 중간재가 들어간 코르크 바닥재

다공성 및 비다공성의 실내 하지면에 사용.

특이 사항



1)



2)



3)



4)



5)

- TRGS 610의 규정에 따른 무용매성
- DIN EN 14293의 기준을 충족
- 최종 강도가 매우 높음
- 바닥 난방식에도 적합
- 방수 – 나무가 부풀지 않음
- 균열 위험을 최소화

1) GEV (바닥재 방사 통제 협회)의 기준에 의거, EMICODE EC1 PLUS R: (아주 낮은 배출)등급을 받았습니다.
 2) See-Berufsgenossenschaft Hamburg가 제작한 Module B와 Module D의 해양 장비 승인을 받았습니다.
 3) Loba사와 협력 시스템이 구축되어 있습니다.
 4) 건설 제품 i.a.w DIBt 조항에 따른 배출 승인을 받았습니다. (Wakol GmbH, 66954 Pirmasens)
 5) 프랑스 법에 따른 배출 등급.

기술 정보

기본 원재료 : 실레인이 완화된 폴리머

건조 시간 : 없음. 바로 바닥재 시공 가능.

개봉 시간 : 약 40분

내하중 : 약 24시간

표면 처리 : 24시간 후 바로

제거 방법 : 접착제가 마르기 전에 헹궂으로 닦아냄

보관 기간 : 실내 온도로 12개월

보관 온도 : 서리에 민감하지 않음.

GISCODE : RS10

EMICODE : EC1 PLUS R

적용 및 사용량 ⁶⁾

TKB A2	400 – 450 g/m ²	코르크 바닥재
TKB B3	800 – 1000 g/m ²	바로 접착이 가능한 모자이크식 및 작은 크기의 바닥재
TKB B5	700 – 900 g/m ²	바로 접착이 가능한 큰 크기의 바닥재, 지지판이 있는 코르크 바닥재
TKB B11	1000 – 1200 g/m ²	램, 라멜라, 쪽마루, 바로 접착이 가능한 작은 크기의 바닥재, 나무 포장 용재
TKB B13	1100 – 1300 g/m ²	큰 크기의 쪽마루와 바로 접착이 가능한 바닥재, 견고한 나무 바닥재
TKB B15	1400 – 1500 g/m ²	큰 크기의 나무 바닥재
WAKOL Special Spatular5	1700 – 1800 g/m ²	결착 방식이며 이음새 골이 최대 4cm 또는 상대 습도가 85%인 바닥재

6) 사용량은 표면 구조와 하지면의 흡수성 정도에 따라 다를 수 있음.

하지면

하지면과 실내 환경은 DIN 18356의 기준을 반드시 충족해야 합니다. 하지면은 완전히 건조하고, 단단하고, 평평하며 틈이 없으며 접착력을 방해하는 물질이 없어야 합니다.

칼슘 황산염 콘크리트는 제조자의 사용 설명 또는 관계 규범에 따라 기계적으로 사전 처리를 하고 진공 청소되어야 합니다. 바닥이 깨끗하면 WAKOL MS 260 바닥 접착제를 이용해 직접적으로 바닥재를 접착할 수 있습니다. 아스팔트처럼 만약 사전 코팅이 필요하다면 꼭 WAKOL PU 280 폴리우레탄 프라이머를 사용하시기 바랍니다.

최대 4cm 또는 상대습도 85%인 난방되지 않은 시멘트 스크리드의 경우 WAKOL MS 260은 수분 프라이머로 사용될 수 있습니다. 이렇게 사용하실 경우 결착 방식의 이음새 골이 있는 바닥재만 사용하셔야 합니다. 평평한 코르크 바닥재를 시공하실 경우 하지면은 반드시 수평이어야 합니다.

사용법

툽니 모양의 흡손을 사용해서 하지면에 평평하게 바릅니다. 즉시 바닥재를 붙인 후 강하게 눌러줍니다. 바닥재의 아랫면에 접착제가 골고루 바릅니다.

코르크 바닥재를 맞춰 붙인 후 롤러로 눌러줍니다. 60분~120분 후 롤러로 다시 한번 더 눌러줍니다. 평판이 아닌 코르크 바닥재는 WAKOL D 3540을 이용하시길 바랍니다.

닦으실 경우 바르신 직후에 헹겔로 닦으셔야하며 접착제가 굳고 나면 기계를 사용하셔야만 지우실 수 있습니다.

중요 사항

+15°C 아래의 온도에서는 사용하지 마십시오. 추운 날씨에는 난방된 공간에서 따뜻하게 한 후 사용하십시오. 모든 제품 정보는 온도 약 20°C, 상대습도 약 65%의 환경에 기초하여 작성되었습니다.

WAKOL MS 260을 아스팔트에 직접적으로 사용하지 마시고 프라이머를 시공하신 후 사용하십시오.

견고한 나무 램 마루 바닥재의 두께/너비 비율은 1:5를 넘을 수 없습니다.

선박 제조에 사용하실 경우 사용량은 최대 7220 g/m²로 제한되어 있습니다.

저희는 제품의 품질을 보증합니다. 모든 정보는 많은 실험과 수 년간의 경험을 토대로 작성되었으며 표준화된 환경에 따릅니다. 많은 여러 건설 현장에서 다양한 재료들이 사용되므로 이는 저희의 통제 밖의 일입니다. 따라서 위 정보에 따른 클레임을 불가능 합니다. 그러므로 저희는 충분한 사전 시험을 해보시길 권장합니다. 바닥재 제조자의 지시사항을 참고하고 현재 적용 가능한 규정을 꼭 알아보셔야 합니다. 기술적 조언은 얼마든지 기쁘게 드리겠습니다.

제품 설명서의 최신 버전은 www.wakol.com에서 찾아보실 수 있습니다.

이 기술 자료는 2015년 4월 15일 작성되었으며 이전의 모든 버전을 대신합니다.